

# FICHA TÉCNICA

## UNILAC



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANCHURA	300 cm
PESO	540 g/m <sup>2</sup>
SOPORTE	poliéster de alta tenacidad 1100 dTex
REVESTIMIENTO	PVC varias capas, sistema <b>LOWICK</b> ® tratado anti-rayos UV y fungicidas
ACABADO	barniz <b>CLEANGARD</b> ® en las 2 caras
COLOR	Gama de colores

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LA ROTURA	220/210 daN	NF EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL	25/20 daN	DIN 53363
ADHERENCIA	8 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
ALTERACIÓN TÉRMICA	- 30°C (-22°F) + 70°C (+158°F)	NF EN 1876-2
INIFUGACION	< 100 mm/mn	Duración de la prueba 24 H DIN 75200

Dickson Saint Clair se reserva el derecho a cambiar estas características en el interés del producto.

**Estas informaciones técnicas son valores medias, con una tolerancia de +/- 10%.**

**Estos valores no son contractuales.**

