

FICHA TÉCNICA

DICOPLAN 2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANCHURA	300 cm
PESO	680 g/m ²
SOPORTE	poliéster de alta tenacidad 1100 dTex
REVESTIMIENTO	PVC varias capas, sistema LOWICK ®
ACABADO	barniz CLEANGARD ® en ambos lados
COLOR	Gama de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LA ROTURA	260/250 daN	NF EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL	32/28 daN	DIN 53363
ADHERENCIA	10 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
ALTERACIÓN TÉRMICA	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
	+ 70°C (+158°F)	Duración de la prueba 24 H
INIFUGACION	< 100 mm/mn	DIN 75200

CARACTERISTICAS MEDIAS (tolerancia de +/- 10 %) Y NO CONTRACTUALES

