

Produktdatenblatt Product datasheet

duraskin® B4915 *duraskin® B4915*

Faserstoff des Trärgewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES diolen® SLC anti-wicking	
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit			PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		verschw. Fluorlack weldable fluorlacquer laque fluoré soudable	
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	1100	g/m ²
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	5750 / 5000	N
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	950 / 800	N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	120 N/5 cm	
Transluzenz bei 550 nm Translucency at	DIN 5036	Farbe 286 Colour 286	~4-6 %
Brandverhalten Fire behaviour Réaction au feu	DIN 4102		B1

Bemerkung / Comment:

- **Hochfrequenz-Verschweißung empfohlen**
- **high-frequency welding recommended**

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

Version 1.1 (11.02.2014)

 **duraskin®**
The reliable protection

